

# ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

Husova 675,

508 01 Hořice

tel./fax: 493623478

V Hořicích dne 17. června 2003

LB spol. s r.o.  
Ing. Lexa  
Mezirolí 110  
362 25 Nová Role

Věc: Objemová hmotnost čediče Hutnický Vrch – firma LB, spol. s r.o. Mezirolí

Objemová hmotnost čediče byla stanovena na odebraném materiálu, zakázka č. 536/02, vzorek č. 1448/02 a dosahuje hodnoty 2991 kg/m<sup>3</sup>.

V případě stanovení tonáže rozpojeného materiálu po clonovém odstřelu se vychází z objemu vypočteného v projektu. Výsledná tonáž je součin objemu a objemové hmotnosti.

Ing. Miroslav Hörbe  
Vedoucí AZL



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be "MH".